

the look of quietness




## dikustik eco Wandabsorber WA 45

### Auszug aus dem Prüfbericht

Bestimmung des Schallabsorptionsgrad  $\alpha_s$  und bewertetem Schallabsorptionsgrad  $\alpha_w$  im Hallraum

Hinweis: Als Auswertergebnis ist nach DIN EN ISO 354 für ebene, flächenhafte Absorber der Schallabsorptionsgrad  $\alpha_s$  anzugeben. Zusätzlich ist aus den Schallabsorptionsgraden  $\alpha_s$  der bewertete Schallabsorptionsgrad  $\alpha_w$  als Einzahlwert nach DIN EN ISO 11654 zu bestimmen.



Nutzung: wandorientiert ohne Hohlraum  
Mineralfaserplatte d = 40 mm mit Stoffumspannung  
und umlaufendem Kantenschutz

Der bewertete Schallabsorptionsgrad beträgt:  $\alpha_w = 0,90$  ( Schallabsorberklasse A )

Prüfinstitut: accon Environmental Consultants, Greifenberg